

CP 53

FIXIF - SILO 4

Asfaltový ochranný náter na silážne nádoby, močovkové jamy

VLASTNOSTI

- ▶ odolný voči teplu
- ▶ odolný voči chladu
- ▶ vysoká príľnavosť
- ▶ vodotesný
- ▶ odolný voči zriedeným kyselinám a lúhom

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CP 53 je určený na ochranu betónu, omietok, muriva, dreva, železa, starých asfaltových náterov, resp. pásov asfaltovej lepenky. Na gufaté silá, močovkové jamy, skladovacie priestory pre krmivá, pojazdné silá, nádrže na hnojovku atď. Na nádrže v oblasti pitnej vody (studená voda).

PRÍPRAVA PODKLADU

Ceresit CP 53 spracovávajú len na rovných, pevných, nosných, čistých, suchých alebo mierne vlhkých minerálnych alebo asfaltových podkladoch. Všetky rohy doguľata vypracujte na dutý žliabok s polomerom minimálne 4 cm. Nevyplnené miesta opravte. Škály v murive vyplňte. Pri nepravidelnom murive s mnohými výstupkami a dutými miestami naneste vyrovnávaciu omietku s cementovou maltou. Ako podkladový náter sa môže použiť Ceresit CP 53 zriedený cca 20% náhradou terpentínu. Základný náter zásadne siahnite.

SPRACOVANIE

Ceresit CP 53 je pripravený na použitie a nanáša sa priamo valčekom, štetkou alebo pokrývačskou kefou po uschnutí podkladového náteru. Izoláciu urobte minimálne dvomi pracovnými krokmi, resp. minimálne dvoma krycími nátermi. V prípade silného namáhania je potrebné urobiť minimálne tri nátery. Dodržte dobu potrebnú na schnutie 24 hodín. Čerstvú izoláciu chráňte pred dažďom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Materiál spracovávajú len na podkladoch zbavených ľadu, nie na priamom slnku a len pri relatívnej vlhkosti vzduchu pod 80%. Všetky uvedené údaje boli zisťované pri teplote +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%. Pri iných klimatických podmienkach nezabudnite na skrátenie, resp. predĺženie vytvrdnutia, resp. schnutia. Ceresit CP 53 sa môže použiť len v exteriéri! Ak sa Ceresit CP 53 používa v takmer uzavretých priestoroch alebo nádržiach, je potrebné postarať sa o zodpovedajúce vetranie, resp. je nutné pracovať s ochrannými dýchacími prístrojmi. Pri práci s Ceresitom CP 53 si chráňte ruky vhodnými rukavicami. Pri kontakte s pokožkou znečistené miesto dôkladne opláchnite vodou. Materiál sa dá odstrániť lekárnickým benzínom, parafínovým olejom alebo tukom. V prípade zasiahnutia očí vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

BALENIE

vedro z bieleho plechu 10 litrov a 28 litrov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	roztok špeciálnych asfaltov s aditívami neobsahujúcimi decht
Hustota:	0,9 kg/l
Bod mäknutia (nRuK):	+100°C
Doba schnutia:	cca 24 hodín
Odolnosť voči dažďu:	po cca 3 hodinách
Zaťažiteľnosť:	po cca 8 dňoch

SPOTŘEBA

cca 0,3 l/m² a náter

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.